

テキスタイル

生地品番	品 名	素 材	巾(cm)	備 考	会社名	目付
3KK-1-1	超強撚サーキュラー高島ちぢみ①	綿100%	120	サーキュラー	(株)杉岡織布	115
3KK-1-2	超強撚サーキュラー高島ちぢみ②	綿100%	102	サーキュラー	(株)杉岡織布	120
3KK-2-1	超強撚サーキュラータンブラー①	綿100%	88	サーキュラータンブラー	(株)杉岡織布	125
3KK-2-2	超強撚サーキュラータンブラー②	綿100%	80	サーキュラータンブラー	(株)杉岡織布	130
3KK-11-1	超強撚プリーツ風10PK①	綿100%	100	10PK	(株)杉岡織布	120
3KK-11-2	超強撚プリーツ風10PK②	綿100%	86	10PK	(株)杉岡織布	125
3KK-21-1	超強撚スハ°-波しば①	綿100%	112	波しば	(株)杉岡織布	110
3KK-21-2	超強撚スハ°-波しば②	綿100%	100	波しば	(株)杉岡織布	120
3KK-31-1	オーガニック鬼楊柳20/10	綿100%	114	サーキュラー	(株)杉岡織布	160
3KK-41-1	オーガニック鬼楊柳40/20強しわ	綿100%	110	サーキュラー	(株)杉岡織布	140
3KK-51-1	4020波しば	綿100%	125	波しば	(株)杉岡織布	125
3KK-52-1	オーガニック4040ちぢみ	綿100%	120	波しば	(株)杉岡織布	110
3KK-53-1	4040PK	綿100%	96	17PK	(株)杉岡織布	115
3KK-54-1	MAXCREPE20	綿100%	88	13.5PK	(株)杉岡織布	140
3KK-55-1	オーガニックMAXOG20	綿100%	100	13.5PK	(株)杉岡織布	130
3KK-56-1	60スーピマプリーツ風	綿100%	100	13.5PK	(株)杉岡織布	110
3KK-57-1	オーガニックMAXOG40	綿100%	90	17PK	(株)杉岡織布	125
6KK-1-1	さらっとワッフル	オーガニック綿100%	160	トビール	(株)マスダ	164
6KK-1-2	追撚40平	オーガニック綿100%	160	平織	(株)マスダ	137
6KK-3-1	綿和紙交織	オーガニック綿55% 分類外繊維(和紙)45%	148	平織	(株)マスダ	84
6KK-3-2	80平	オーガニック綿100%	153	平織	(株)マスダ	69
6KK-4-1	綿ウールWガーゼ	オーガニック綿95% ヤクウール5%	140	トビール	(株)マスダ	238
6KK-4-3	綿ワッフルシルクタッチ	オーガニック綿100%	131	トビール	(株)マスダ	222
6KK-5	綿リネン綾	オーガニック綿60% リネン40%	158	トビール	(株)マスダ	300
6JJ-6-1	ヘンプ竹ちぢみ	植物繊維(ヘンプ)45% 綿40% 植物繊維(竹)15%	128	平織	(株)マスダ	250
7KK-2A	60"40/20 発熱 a2A ネ化°-	綿60% アクリル26% レーヨン14%	130	自然泳	川島織布(株)	
7KK-2B	60"40/20 発熱 a2B ヘーヅィ	綿60% アクリル26% レーヨン14%	130	自然泳	川島織布(株)	

テキスタイル

生地品番	品 名	素 材	巾(cm)	備 考	会社名	目付
7KK-4	60"40/20 発熱 a4	綿60% アクリル26% レーヨン14%	130	自然泳	川島織布(株)	
7KK-8	60"40/20 発熱 b4	綿80% アクリル13% レーヨン7%	104	ヒケ	川島織布(株)	
7KK-9	60"40/20 綿麻 a1	綿60% 麻30% ポリエステル10%	130	自然泳	川島織布(株)	
7KK-10A	60"40/20 綿麻 a2A ブラウン	綿60% 麻30% ポリエステル10%	116	自然泳	川島織布(株)	
7KK-10B	60"40/20 綿麻 a2B ブルー	綿60% 麻30% ポリエステル10%	116	自然泳	川島織布(株)	
7KK-12	60"40/20 綿麻 a4	綿60% 麻30% ポリエステル10%	128	自然泳	川島織布(株)	
7KK-16	60"40/20 綿麻 b4	綿80% 麻15% ポリエステル5%	125	ヒケ	川島織布(株)	
7KK-19	65"50/50 3	綿100%	100	ちりめん	川島織布(株)	
7KK-20	65"50/50 4	綿100%	95	ヒケ	川島織布(株)	
7KK-21	t7013 コー 1	綿100%	115	自然泳	川島織布(株)	
7KK-23	t7013 コー 3	綿100%	120	ちりめん	川島織布(株)	
7KK-25	70"40/30 先染めボーダー 1	綿100%	142	自然泳	川島織布(株)	
7KK-28	70"40/30 先染めボーダー 4	綿100%	130	ヒケ	川島織布(株)	
8KK-1	綿リネンツイル	綿55% リネン45%	122	2/1右綾	駒田織布(株)	
8KK-2	3号綿ツイル	綿100%	117	2/2綾	駒田織布(株)	
8KK-3	8号綿ツイル	綿100%	118	2/2綾	駒田織布(株)	
8KK-4	エステル綿ツイル	エステル60% 綿40%	122	2/2綾	駒田織布(株)	
8KK-5	綿帆布1号	綿100%	94	平織	駒田織布(株)	
8KK-6	綿ツイル変わり織り	綿100%	107	表3/1 綾 裏1/3 綾	駒田織布(株)	
8KK-7	綿刺子	綿100%	130	刺子織り	駒田織布(株)	
8KK-8	綿／ガラ紡帆布 #8	綿100%	120	平織	駒田織布(株)	
14KK4020P-1	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK4020P-2	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK4020P-3	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK4020P-4	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK4020P-5	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK4020	高島ちぢみ無地染	綿100%	112	無地染	本庄織布(有)	128

テキスタイル

生地品番	品 名	素 材	巾(cm)	備 考	会社名	目付
14TTS-1	高島織 杉綾	綿100%	145	先染	本庄織布(有)	172
14TTS-2	シャーリングV	綿97% ポリウレタン3%	110	先染	本庄織布(有)	120
14TTS-3	葦和紙高島ちぢみ	綿87% 分類外繊維(葦和紙)13%	112	折り	本庄織布(有)	120
14TTS-4	高島ちぢみプリント	綿100%	120	プリント	本庄織布(有)	128
14KK-1	4030moku mix	綿100%	115	先染	本庄織布(有)	130
14KK-2	アキハ ランダム	綿100%	120	先染	本庄織布(有)	128
16KK-1	KINETIC00L ツイル 『琵琶の葦布®』	ポリエステル70% 分類外繊維(葦和紙)30%	115	トビロ 先染	高 麻 (株)	
16KK-2	KINETIC00L 平 ラミー	ポリエステル50% ラミー50%	115	平織 先染	高 麻 (株)	
16KK-3	KINETIC00L オックス 和紙	ポリエステル53% 分類外繊維(和紙)47%	115	トビロ 先染	高 麻 (株)	
16KK-4	KINETIC00L オックス 綿	ポリエステル66% 綿34%	115	トビロ 先染	高 麻 (株)	
16KK-5	『琵琶の葦布®』 平	綿70% 分類外繊維(葦和紙)30%	180	平織 後染	高 麻 (株)	
16KK-6	『琵琶の葦布®』 ミニヘリンボン	レーヨン90% 分類外繊維(葦和紙)10%	105	トビロ 後染	高 麻 (株)	
16KK-7	『琵琶の葦布®』 ツイル 3010	綿96% 分類外繊維(葦和紙)4%	115	トビロ 後染	高 麻 (株)	
16KK-8	『琵琶の葦布®』 ツイル 3010 PU	綿95% 分類外繊維(葦和紙)4% ポリウレタン1%	89	トビロ 後染	高 麻 (株)	
16KK-9	『琵琶の葦布®』 オックスストレッチ	ポリエステル94% 分類外繊維(葦和紙)6%	155	トビロ 先染	高 麻 (株)	
16KK-10	『琵琶の葦布®』 ツイルストレッチ	ポリエステル94% 分類外繊維(葦和紙)6%	170	トビロ 先染	高 麻 (株)	
16KK-11	綿×FTY 平	綿89% ナイロン7% ポリエステル4%	85	平織 先染	高 麻 (株)	
16KK-12	『琵琶の葦布®』 ちぢみ	綿80% 分類外繊維(葦和紙)20%	140	平織 後染	高 麻 (株)	